

## サーモフィット熱収縮チューブ

規格



### VERSAFIT V2



材質：放射線架橋ポリオレフィン  
 収縮温度：90℃以上  
 収縮比：2：1  
 縦方向収縮率：±3% (UL-224)  
 連続使用温度：-30 ~ 125℃

特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する高度の柔軟性、低温収縮特性。

#### 【特長】

- 特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する
- 高度の柔軟性
- 低温収縮特性

#### 【用途】

- 電線の補強、結束
- 接続箇所への絶縁、補強
- 各種部品の保護

#### ■ 寸法図



φD：収縮前のチューブ内径  
 φd：完全収縮後のチューブ内径  
 t：完全収縮後チューブ肉厚

リール巻き

### VERSAFIT V2

納期区分	商品コード	品名	数量/巻	φD (最小値) (mm)	φd (最大値) (mm)	t (最小値) (mm)
★	52350010	VERSAFIT V2 1.0 黒	200m	1.5±0.2	0.5	0.33
★	52350020	VERSAFIT V2 1.5 黒	200m	2.1±0.2	0.75	0.35
★	52350030	VERSAFIT V2 2.0 黒	200m	2.6±0.2	1.0	0.43
★	52350040	VERSAFIT V2 2.5 黒	200m	3.1±0.2	1.25	0.43
★	52350050	VERSAFIT V2 3.0 黒	200m	3.6±0.2	1.5	0.43
★	52350060	VERSAFIT V2 3.5 黒	200m	4.1±0.3	1.75	0.43
★	52350070	VERSAFIT V2 4.0 黒	200m	4.6±0.3	2.0	0.43
★	52350080	VERSAFIT V2 5.0 黒	100m	5.6±0.3	2.5	0.56
★	52350090	VERSAFIT V2 6.0 黒	100m	6.6±0.3	3.0	0.56
★	52350100	VERSAFIT V2 7.0 黒	50m	7.6±0.3	3.5	0.56
★	52350110	VERSAFIT V2 8.0 黒	50m	8.6±0.3	4.0	0.56
★	52350120	VERSAFIT V2 9.0 黒	50m	9.6±0.3	4.5	0.56
★	52350130	VERSAFIT V2 10.0 黒	50m	10.4±0.3	5.0	0.56
★	52350140	VERSAFIT V2 11.0 黒	50m	11.4±0.3	5.5	0.56
★	52350150	VERSAFIT V2 12.0 黒	50m	12.7±0.3	6.0	0.56
★	52350160	VERSAFIT V2 14.0 黒	50m	14.4±0.4	7.0	0.68
★	52350170	VERSAFIT V2 15.0 黒	50m	15.7±0.4	7.5	0.68
★	52350180	VERSAFIT V2 16.0 黒	50m	16.9±0.4	8.0	0.68
★	52350190	VERSAFIT V2 18.0 黒	50m	19.0±0.4	9.0	0.76
★	52350200	VERSAFIT V2 20.0 黒	50m	21.4±0.4	10.0	0.76
★	52350210	VERSAFIT V2 22.0 黒	50m	23.2±0.4	11.0	0.89
★	52350220	VERSAFIT V2 25.0 黒	50m	26.8±0.4	12.5	0.89
★	52350230	VERSAFIT V2 30.0 黒	50m	32.1±0.5	15.0	0.89

納期区分 ★ 在庫品 ☺ メーカー在庫品 ⚠ 製作品

※納期区分は2014年10月現在の状況です。